



# Tissu NatuR (NA)




Perle NA 11




Outre-Mer NA 14 



Fougère NA 10 




Brique NA 18 




Ardoise NA 12 



Abysse NA 13 



Banquise NA 19




Tournesol NA 06



Noir NA 33 



Graphite NA 20 



Lagon NA 15 




Mandarine NA 07 



Taupe NA 01



Corail NA 03 




Marron Clair NA 17 




Pivoine NA 08 

Gamme Tissus	<b>NatuR</b>
Composition	100 % Polyester
Poids	328 g / m <sup>2</sup> ± 5 %
Résistance à l'abrasion	100 000 Martindale tours
Inflammabilité	EN 1021 - 1 / 2 AM 18 - NF D 60-013 BS 7176 : 2007 Low Hazard
Solidité à la lumière	5 – ISO 105 - B02
Solidité au frottement	4 – ISO 105 - X12

# Tissu Bondai (B)



Gris B 78 



Vert B 21 



Orange B 4 




Anthracite B 10 




Bleu Gris B 3 



Rouge B 11 




Noir B 33 



Bleu B 16 



Marron Clair B 20 



Violet B 96 

 Finitions disponibles pour les gammes de Sièges et Coussins d'assise (se reporter aux pages du catalogue).

Les Panneaux, Écrans, Cloisons et Dos acoustiques sont disponibles dans tous les Tissus sauf en finition Noir.

Gamme Tissu	<b>Bondai</b>
Composition	100 % Polyester
Poids	250 g / m <sup>2</sup> ± 5 %
Résistance à l'abrasion	150 000 Martindale tours
Inflammabilité	EN 1021 - 1 / 2 AM 18 - NF D 60-013 BS 7176 : Medium Hazard
Solidité à la lumière	5 – ISO 105 - B02
Solidité au frottement	4-5 – ISO 105 - X12